

Producteur : Usine sable industriel (ST ELOI 58)

Granulats : SGL10 0.4/1.6

Pétrographie : Siliceux

Elaboration : Roulé Lavé Séché

Résultats de production

du 14/01/20 au 15/06/20

	0.063	0.25	0.315	0.4	0.5	0.63	0.8	1	1.25	1.6	2
Maximum	0.00	4.10	10.30	23.00	40.30	57.10	83.80	99.90	100.00	100.00	100.00
Moyenne Xf	0.00	1.88	5.16	13.07	25.02	41.41	67.59	92.69	99.84	100.00	100.00
Minimum	0.00	0.10	0.30	1.20	4.60	24.70	46.00	81.20	98.90	100.00	100.00
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

